

**REVESTA®**  
 PINTURAS

 COMPANY WITH  
 QUALITY SYSTEM  
 CERTIFIED BY DNV GL  
 = ISO 9001 =

# REVESTA 4130

FONDO ACRÍLICO

- Fondo para terminación acrílica
- Fácil aplicabilidad
- Monocomponente
- Secado rápido
- Fondo con fosfato de zinc como pigmento inhibidor
- No apto para inmersión
- Ventana de repintado de hasta 30 días

## PRESENTACIÓN

 Presentación:  
 Envase de 1; 4 y 20 litros


MONOCOMPONENTE

## DATOS FÍSICOS

Terminación	Mate
Color	Gris Revesta
Componentes	1 (uno)
Curado	Por evaporación de solventes.
Sólidos por volumen, según color	51% +/- 2%
Espesor de película seca por mano	30-50 micrones
Cantidad de manos	1
Rendimiento teórico para 50 micrones	10,2 m <sup>2</sup> /lt

Para calcular el rendimiento real tomar en cuenta la pérdida de material durante la aplicación e irregularidades de la superficie.

Resistente a la temperatura (En seco)	<b>Continua</b> 66°C	<b>Intermitente</b> 93°C
---------------------------------------	-------------------------	-----------------------------

## DATOS SOBRE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación del ambiente y de la superficie 7°C - 38°C

Para evitar la condensación de la humedad durante la aplicación, la temperatura del sustrato debe estar por lo menos 3°C encima del punto de rocío.

Sustrato	Acero
Aplicación	Pincel, rodillo o soplete
Tiempo de secado a 21°C	
Seco al tacto	15 minutos
Para repintado	30 minutos mínimo, 30 días máximo
Diluyente y solvente de limpieza	REVESTA 4990
Vida en estiba	12 meses bajo techo, entre 5 y 38°C desde fecha de entrega.

### Características principales

Fondo acrílico elaborado a base de resina acrílica que reúne las características de un secado muy rápido con una muy buena resistencia a los agentes atmosféricos. Apto para sintético y acrílico.



# REVESTA 4130

## FONDO ACRÍLICO

### USOS TÍPICOS

El **REVESTA 4130** es un fondo acrílico de fácil aplicabilidad y secado rápido indicado para revestir estructuras de acero, aberturas, maquinarias, exterior de tanques y cañerías. Apto para sintético y acrílico. Diluir solamente con nuestro **REVESTA 4990**.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben encontrarse limpias, secas, libres de humedad, grasitud u otros contaminantes y se activará mediante lijado o arenado tipo barrido (SSPC-SP 7).

**REPARACION Y MANTENIMIENTO:** Según el estado de la superficie se procederá a hidrolavado con agua y detergente para remover grasitud y contaminantes y limpieza manual y/o mecánica, según SSPC-SP 2 y SP 3, para remover pintura floja y/o mal adherida.

### APLICACIÓN

- 1) Revolver el contenido preferentemente con agitador mecánico hasta obtener consistencia uniforme. Remover partículas flojas, piel u otros contaminantes mediante filtrado.
- 2) Normalmente no requiere dilución, pero si es necesario diluir únicamente con **REVESTA 4990** para mejorar la aplicabilidad en una proporción no mayor del 5% en volumen.
- 3) Aplicar una capa "mojada" en pasadas regulares y paralelas, cada pasada recubriendo la anterior en un 50% para obtener el espesor deseado de la película sin zonas desnudas, porosidades o defectos similares.
- 4) Excesivos espesores de película húmeda pueden causar atrapamiento de solventes.
- 5) Almacenar el material no utilizado en recipientes cerrados herméticamente.
- 6) Limpiar todo el equipo de aplicación inmediatamente después de usarse con solvente **REVESTA 4990**.

**NOTA:** La aplicación de espesores excesivos a bajas temperaturas retarda el secado del **REVESTA 4130**.



### PELIGRO

**H225** Líquido y vapores muy inflamables.  
**H318** Provoca lesiones oculares graves.



*P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos / la cara. Usar máscaras de aire fresco. P301+P310+P342 En caso de síntomas respiratorios o ingestión: llamar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes. No fumar. P241 Utilizar equipos a prueba de explosión. P370+P378 En caso de incendio: utilizar extinguidores de polvo seco o espuma.*



COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

#### REVESTA S.A.I.C.

Tel.: (+54 11) 4760-5167  
Fax: (+54 11) 4761-5837  
e-mail: [pinturas@revesta.com.ar](mailto:pinturas@revesta.com.ar)

#### REVESTA Ltda.

Av. Américo Vespucio 1391, local 13  
(8700549) Quilicura, Santiago de Chile  
Tel.: (+56 2) 2627-1554 / 2248-4855  
Cel.: (+56 9) 9499-9033  
e-mail: [ventas@revesta.cl](mailto:ventas@revesta.cl)

### GARANTÍA

Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos elaborados por nosotros, ya sea que figuren en nuestra literatura técnica o provengan de nuestra respuesta a una consulta específica, están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos.

Garantizamos la calidad permanente de nuestros productos según nuestras especificaciones, pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado ya que es responsabilidad del comprador verificar la idoneidad del producto para cada uso particular. El resultado dependerá de la aplicación según las reglas del arte. Los datos están sujetos a cambios sin alterar las características del producto.