

REVESTA®
 PINTURAS

 COMPANY WITH
 QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV GL
 = ISO 9001 =

- Impermeabilizan, nutren y protegen la madera
- Ambos productos son monocomponentes
- No queda pegajoso
- Emparejan el color de la madera
- Para cubiertas de baldeo y para toda madera dura a la intemperie

Características principales

La madera de teca, árbol que crece únicamente en el Sudeste asiático, se caracteriza por ser imputrescible. Le otorgan esta propiedad los aceites y resinas naturales que contiene, y por lo tanto es de larga tradición su uso en embarcaciones, tanto deportivas como de gran porte, para cubiertas de baldeo y para la confección de elementos expuestos al mar y a la intemperie. El sol, la lluvia y el agua salada o dulce causan la desaparición de estos aceites naturales de la superficie de la madera, degradando su color y facilitando las manchas. El **Aceite para teca** repone los aceites y resinas naturales de la teca, nutriendo la madera e impermeabilizándola, devolviéndole su color y emparejándolo. Deja una agradable terminación satinada. En madera nueva o lijada, recomendamos aplicar previamente **Sellador para teca**, que llena los poros abiertos y prepara la superficie para tratar la madera periódicamente con un mínimo de **Aceite para teca**.

REVESTA 4970 / 4971

ACEITE PARA TECA / SELLADOR PARA TECA

PRESENTACIÓN

REVESTA 4970 / Aceite para teca

 Presentación:
 Conjunto de 1 y 4 litros


MONOCOMPONENTE

DATOS FÍSICOS

Terminación	Satinado
Color	Ámbar
Componentes	1 (uno)
Curado	Penetra la madera rápidamente
Sólidos por volumen	25%
Espesor de película seca por mano	40-50 micrones
Rendimiento teórico	Depende del tipo de madera (nueva o castigada)

DATOS SOBRE APLICACIÓN

Aplicación	Pincel y trapo de algodón limpio. (Agite antes de usar)
Tiempo de secado a 25°C (50% HRA)	N/A
Diluyente	NO DILUIR
Vida en estiba	6 meses bajo techo, entre 5 y 38°C desde fecha de entrega.

PRESENTACIÓN

REVESTA 4971 / Sellador para teca

 Presentación:
 Conjunto de 1 y 4 litros


MONOCOMPONENTE

DATOS FÍSICOS

Terminación	Actúa como tapaporos
Color	Ámbar
Componentes	1 (uno)
Curado	2 horas
Sólidos por volumen	30%
Rendimiento teórico	Depende del tipo de madera (nueva o castigada)

DATOS SOBRE APLICACIÓN

Aplicación	Pincel y trapo de algodón limpio. (Agite antes de usar)
Tiempo de secado a 25°C (50% HRA)	N/A
Diluyente	NO DILUIR
Vida en estiba	6 meses bajo techo, entre 5 y 38°C desde fecha de entrega.

REVESTA 4970 / 4971

ACEITE PARA TECA / SELLADOR PARA TECA

USOS TÍPICOS

En condiciones normales de uso náutico, una aplicación cada seis meses mantiene la madera siempre como nueva.

El uso de **Sellador para Teca** y **Aceite para Teca** no solamente beneficia a la madera de teca, sino que también renueva todas las maderas duras de grano cerrado –lapacho, quebracho, viraró, etc.–, por lo que su uso no es privativo de la náutica sino que se aplica también a decks, muebles de jardín, galerías y cenefas, postigos, portones, tranqueras y postes, y en general a todo elemento de madera dura que deba resistir la intemperie por mucho tiempo. Para obtener una protección óptima, basta aplicarlo generosamente con pincel y eliminar lo que quede en la superficie con un trapo de algodón limpio, frotando en el sentido de la veta. Los elementos utilizados pueden ser limpiados con aguarrás.

PELIGRO

H225 Líquido y vapores muy inflamables.
H318 Provoca lesiones oculares graves.



P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos / la cara. Usar máscaras de aire fresco. P301+P310+P342 En caso de síntomas respiratorios o ingestión: llamar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico. P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes. No fumar. P241 Utilizar equipos a prueba de explosión. P370+P378 En caso de incendio: utilizar extinguidores de polvo seco o espuma.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

REVESTA S.A.I.C.

Tel.: (+54 11) 4760-5167
Fax: (+54 11) 4761-5837
e-mail: pinturas@revesta.com.ar

REVESTA Ltda.

Av. Américo Vespucio 1391, local 13
(8700549) Quilicura, Santiago de Chile
Tel.: (+56 2) 2627-1554 / 2248-4855
Cel.: (+56 9) 9499-9033
e-mail: ventas@revesta.cl

GARANTÍA

Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos elaborados por nosotros, ya sea que figuren en nuestra literatura técnica o provengan de nuestra respuesta a una consulta específica, están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos.

Garantizamos la calidad permanente de nuestros productos según nuestras especificaciones, pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado ya que es responsabilidad del comprador verificar la idoneidad del producto para cada uso particular. El resultado dependerá de la aplicación según las reglas del arte. Los datos están sujetos a cambios sin alterar las características del producto.