

REVESTA®
 PINTURAS

 COMPANY WITH
 QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV GL
 = ISO 9001 =

REVESTA 4030 PIKOTE

ADHESIVO EPOXY MULTIPROPÓSITO

- Excelente adherencia
- 100% sólidos
- Adhiere los más diversos materiales entre sí, como metales (ferrosos y no ferrosos), madera, laminados, materiales plásticos, vidrio, policarbonato, PRFV, mármol, etc.
- Para rellenar oquedades admite cargas como arena, cuarzo, caolín, talco, etc.
- Gran latitud de mezcla. Usted decide la elasticidad o rigidez de unión.
 - Con 1:1 en volumen se obtiene mayor elasticidad y mejor adherencia.
 - Con 2:1 en volumen se obtiene mayor dureza y mayor resistencia a los agentes químicos.

Características principales

Adhesivo epoxy de dos componentes que adhiere sobre prácticamente cualquier material y superficie. Permite hacerlo más o menos flexible, de acuerdo a la relación de mezcla que se haga.

Se puede mezclar desde 1 parte de resina con 1 parte de endurecedor, hasta 2 partes de resina con 1 parte de endurecedor.

En este último caso, se obtiene un material mas duro y rígido con mayor resistencia química.

Se pueden hacer mezclas en el rango intermedio, sin alterar las propiedades del producto.

PRESENTACIÓN

 Presentación:
 Conjunto de 500 cc; 1 y 2 litros


BICOMPONENTE

DATOS FÍSICOS

Tipo	Epoxy poliamida
Color	Ámbar claro
Componentes	2 (dos)
Relación de mezcla por volumen (según elasticidad requerida)	1 a 2 partes resina 1 parte endurecedor
Peso específico	1,05 kg/lt.
Sólidos por peso y por volumen	100%
Rendimiento teórico para 1 litro _____	1 m2/mm de espesor

DATOS SOBRE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación	5°C - 45°C
Tiempo de secado a 21°C	
Duro _____	6 a 8 horas
Curado total _____	7 días
Vida útil de la mezcla	2 horas a 21°C
Resistencia a la temperatura (en seco)	93°C
Diluyente	NO DILUIR
Vida en estiba	12 meses bajo techo, entre 5 y 38°C desde fecha de entrega.



REVESTA 4030 PIKOTE

ADHESIVO EPOXY MULTIPROPÓSITO

INSTRUCCIONES PARA EL USO

Las superficies deben estar limpias, secas, libres de contaminantes, como aceites, grasas u otras materias extrañas que podrían impedir la adhesión. Se aconseja lijar las superficies a unir antes de aplicar el adhesivo.

Mezclar cuidadosamente los dos componentes en la proporción elegida y aplicar en una de las superficies, unir las y mantenerlas sujetas de tal manera de impedir el movimiento durante el fragüe. Si se quiere utilizar como material de relleno, una vez mezclados los dos componentes se le pueden incorporar cargas secas y limpias. La vida útil de la mezcla es limitada y acortada por altas temperaturas; no preparar más que la cantidad que se usará en 2 horas a 21°C. Limpiar todo el equipo de aplicación inmediatamente después de usarse con **REVESTA 4990**.

ATENCIÓN

H272 Puede agravar un incendio, comburente.
H402 Nocivo para los organismos acuáticos.



P280 Usar guantes y equipo de protección para los ojos / la cara. Usar máscaras de aire fresco. P210 Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes. No fumar. P370+P378 En caso de incendio: utilizar extinguidores de polvo seco o espuma. P273 No dispersar en el medio ambiente. P391 Recoger los vertidos.

ATENCIÓN

H305 Puede ser nocivo en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias.

PELIGRO

H334 Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala.
H318 Provoca lesiones oculares graves.



ENDURECEDOR

P261 Evitar respirar vapores. P284 Llevar equipo de protección respiratoria. P331 NO provocar el vómito. P301+P310+P342 En caso de síntomas respiratorios o ingestión: llamar inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160. P305+P351+P338 En caso de contacto con los ojos: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P302+P352 En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. P333+P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

REVESTA S.A.I.C.

Tel.: (+54 11) 4760-5167
Fax: (+54 11) 4761-5837
e-mail: pinturas@revesta.com.ar

REVESTA Ltda.

Av. Américo Vespucio 1391, local 13
(8700549) Quilicura, Santiago de Chile
Tel.: (+56 2) 2627-1554 / 2248-4855
Cel.: (+56 9) 9499-9033
e-mail: ventas@revesta.cl

GARANTÍA

Todas las recomendaciones o sugerencias relacionadas con el uso de los productos elaborados por nosotros, ya sea que figuren en nuestra literatura técnica o provengan de nuestra respuesta a una consulta específica, están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos.

Garantizamos la calidad permanente de nuestros productos según nuestras especificaciones, pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado ya que es responsabilidad del comprador verificar la idoneidad del producto para cada uso particular. El resultado dependerá de la aplicación según las reglas del arte. Los datos están sujetos a cambios sin alterar las características del producto.